



**PIGMENTS COLORS
FOR TEXTILE PRINTING**

**TEKSTİL BASKI İÇİN
PİGMENT ÜRÜNLERİ**



Test Methods for Color Fastness

Renk Haslıkları için Kullanılan Test Metodları



Rubbing Fastness ISO 105 - X 19: 2020 /

Sürtme Haslığı ISO 105 - X 19: 2020



Water Fastness ISO 105 - E01:2013 /

Su Haslığı ISO 105 - E01:2013



Perspiration Fastness ISO 105 - E04: 2013 /

Ter Haslığı ISO 105 - E04: 2013



Washing Fastness ISO 105 - C06: 2010 /

Yıkama Haslığı ISO 105 - C06: 2010



Light Fastness ISO 105 - B02: 2014 / Grade 4 /

Işık Haslığı ISO 105 - B02: 2014 / Grade 4



Light Fastness ISO 105 - B02: 2014 / Grade 5 /

Işık Haslığı ISO 105 - B02: 2014 / Grade 5



Dey Heat Fastness (180C Sublimation Thermofixing) ISO 105 - P01: 1993 /

Kuru Isıya Karşı Renk Haslığı (180C Süblimasyon Termofikse)

ISO 105 - P01: 1993



Dry Cleaning Fastness ISO 105 - D01: 2010 /

Kuru Temizleme Haslığı ISO 105 - D01: 2010

PVC

















PVC Coating Fastness ISO 105 - X 10: 1993 /





PVC Kaplama Haslığı ISO 105 - X 10: 1993

The values provided in this catalog are provided as information, must not be accepted as warranty.

Bu katalogda verilen değerler bilgi amaçlı paylaşılmıştır.
Garanti olarak kabul edilmemektedir.



	<p>The main color is printed with 30 g./kg. Ana renk 30 g/kg ile basılmıştır.</p>	<p>The main color is printed with 1/9 expansion. Ana rengin 1/9 açılımı ile basılmıştır.</p>	g./kg.	<p>Rubbing Fastness / Sürtme Haslığı ISO 105 - X19: 2020</p>	<p>Water Fastness / Su Haslığı ISO 015 - E01: 2013</p>	<p>Perspiration Fastness / Ter Haslığı ISO 105-E04:2013</p>	<p>Washing Fastness / Yıkama Haslığı ISO 105 - C06: 2010</p>	<p>Light Fastness / Işık Haslığı ISO 105-B02:2014 / Grade 4</p>	<p>Light Fastness / Işık Haslığı ISO 105-B02:2014 / Grade 5</p>	<p>Dry Heat Fastness (180 C Sublimation Thermofixing) / Kuru Isiya Karşı Renk Haslığı (180 C Süblimasyon Termofikse) ISO 105-P01:1993</p>	<p>Dry Cleaning Fastness / Kuru Temizleme Haslığı ISO 105 - D01: 2010</p>	<p>PVC Coating Fastness / PVC Kaplama Haslığı ISO 105-X10:1993</p>
YELLOW KLC			30	4	5	4	5	7-8	6-7	5	4	5
			1/9	4-5	5	4	5	7	7	5	4-5	5
GOLD YELLOW KFT			30	4	5	4	4-5	7	6-7	5	4	5
			1/9	4-5	5	3-4	5	6-7	7	5	4	5
ORANGE KG			30	4	5	4-5	4-5	7-8	6	5	4-5	5
			1/9	4-5	5	4-5	4-5	8	7	5	4-5	5
SCARLET KYD			30	4-5	4-5	4	4-5	7-8	5	5	4	5
			1/9	5	4-5	3-4	4-5	7-8	6	5	4	4
RED KG			30	4-5	4	4	4-5	6-7	5-6	4-5	3-4	4-5
			1/9	5	4-5	4	4-5	6	6	4	4	4
RED KGC NEW			30	5	5	4-5	4-5	7-8	6	5	4-5	5
			1/9	5	5	4-5	4-5	8	7	5	4	5-4
RED KBD			30	4-5	5	4-5	5	7-8	5-6	4	4-5	4-5
			1/9	5	5	4-5	5	8	6	3-4	4	4
FUSCHIA KB			30	4	5	4	3-4	6-7	5-6	3-4	4-5	4-5
			1/9	4-5	5	3-4	3-4	6	5-6	4	4	5

		<p>The main color is printed with 30 g./kg. Ana renk 30 g/kg ile basılmıştır.</p>		<p>The main color is printed with 1/9 expansion. Ana rengin 1/9 açılımı ile basılmıştır.</p>																					
						g./kg.		Rubbing Fastness / Sürtme Haslıđı ISO 105 - X19: 2020		Water Fastness / Su Haslıđı ISO 015 - E01: 2013		Perspiration Fastness / Ter Haslıđı ISO 105-E04:2013		Washing Fastness / Yıkama Haslıđı ISO 105 - C06: 2010		Light Fastness / Işık Haslıđı ISO 105-B02:2014 / Grade 4		Light Fastness / Işık Haslıđı ISO 105-B02:2014 / Grade 5		Dry Heat Fastness (180 C Sublimation Thermofixing) / Kuru Isıya Karşı Renk Haslıđı (180 C Süblimasyon Termofikse) ISO 105-P01:1993		Dry Cleaning Fastness / Kuru Temizleme Haslıđı ISO 105 - D01: 2010		PVC Coating Fastness / PVC Kaplama Haslıđı ISO 105-X10:1993	
VIOLET KRL			30	4	5	3-4	4-5	8	6-7	5	5	4-5													
			1/9	4-5	5	4	4-5	7	6	5	4-5	5													
GREEN KB			30	4-5	5	4	4-5	8	7	5	4-5	5													
			1/9	5	5	4	5	7-8	6-7	5	5	5													
BLUE KBT			30	4-5	5	4-5	4-5	7-8	6-7	5	3-4	5													
			1/9	5	5	4-5	5	7	7	5	4	5													
BLUE KBL			30	4	5	4	5	7	5-6	5	3-4	5													
			1/9	4-5	5	4	5	7	6-7	5	4	5													
NAVY KRL-E			30	4	5	4-5	4-5	7	7	5	4-5	5													
			1/9	4-5	5	4	4	6-7	7-8	4-5	4	5													
D.BROWN KT			30	3-4	4-5	4-5	4-5	7	6-7	4-5	3-4	5													
			1/9	4	4-5	4	4-5	6-7	7	4-5	4	5													
BLACK KNG			30	3-4	4-5	4	5	8	6	4-5	3-4	5													
			1/9	4	4-5	4	5	7-8	6-7	4-5	4	5													
WHITE			30	5	4-5	5	5	8	7-8	5	5	5													
			1/9	5	5	5	5	8	8	5	5	5													

	<p>The main color is printed with 50 g./kg. Ana renk 50 g/kg ile basılmıştır.</p>		<p>The main color is printed with 1/9 expansion. Ana rengin 1/9 açılımı ile basılmıştır.</p>		g./kg.	<p>Rubbing Fastness / Sürtme Hasılgı ISO 105 - X19: 2020</p>	<p>Water Fastness / Su Hasılgı ISO 015 - E01: 2013</p>	<p>Perspiration Fastness / Ter Hasılgı ISO 105-E04:2013</p>	<p>Washing Fastness / Yıkama Hasılgı ISO 105 - C06: 2010</p>	<p>Light Fastness / Işık Hasılgı ISO 105-B02:2014 / Grade 4</p>	<p>Light Fastness / Işık Hasılgı ISO 105-B02:2014 / Grade 5</p>	<p>Dry Heat Fastness (180 C Sublimation Thermofixing) / Kuru Isıya Karşı Renk Hasılgı (180 C Sublimasyon Termofikse) ISO 105-P01:1993</p>	<p>Dry Cleaning Fastness / Kuru Temizleme Hasılgı ISO 105 - D01: 2010</p>	<p>PVC Coating Fastness / PVC Kaplama Hasılgı ISO 105-X10:1993</p>
FLUOR YELLOW			50	3-4	4	4	4-5	6-7	6-7	3-4	4	4-5		
			1/9	4	4	3-4	4	6	7	4	4	4		
FLUOR ORANGE			50	3-4	4	4-5	4-5	7	6	3-4	3-4	3-4		
			1/9	4	4	4-5	4-5	6-7	7	3-4	4	4		
FLUOR RED			50	3-4	4	4	4-5	6	6-7	4	4	4-5		
			1/9	4	5	3-4	4	5	7	3-4	4	5		
FLUOR PINK			50	3-4	4	4-5	4-5	6-7	6	4	3-4	4-5		
			1/9	4	5	4-5	4-5	5	6-7	3-4	4	4-5		
FLUOR GREEN			50	3-4	4	4	4-5	7-8	6	4	4	4-5		
			1/9	4	4	4	4-5	5	7	3-4	4	4		
FLUOR BLUE			50	3-4	4	4-5	4-5	5-6	6	4	4	3-4		
			1/9	4	4	4-5	4-5	5	6-7	3-4	4	4		
FLUOR ROSE			50	3-4	4	4-5	4-5	5-6	6	4	3-4	4-5		
			1/9	4	4	4-5	4-5	5	6-7	3-4	4	4-5		
FLUOR RUBIN			50	3-4	4	4-5	4-5	5-6	6	4	3-4	4-5		
			1/9	4	4	4-5	4-5	5	6-7	3-4	4	4-5		



HEADQUARTER MERKEZ

Address / Adres

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad,
Genç Osman 1 Sok No:14,
34196 Bahçelievler Istanbul
Turkey

Phone / Telefon

+90 212 489 70 70

E-Mail / E-Posta

uras@uraschemical.com

